

Hoja de Especificación Técnica de Producto

MATERIAS PRIMAS

DETERGENTES LTDA.
Carrera 36 - 5C - 09
BOGOTÁ COLOMBIA
Tel: (571) 375 9600 Ext: 9909

Norm No. HT-420-021
Versión: 4.0
Latest Update: 20/03/2009

PRODUCT

DERSACHEM ÁCIDO ESTEÁRICO DOBLE PRENSADO

DESCRIPCIÓN

Producto de la hidrólisis de grasas naturales hidrogenadas. Se utiliza para la industria de producción de estearatos, recubrimiento de carbonato de calcio, industria de caucho y plástico, como ingrediente en formulaciones de suavizantes, betunes, lavavajillas, emulsificante para alimentos, jabones, velas, crayones y lubricantes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES TÍPICAS	UNIDAD	VALOR
Apariencia	Visual	Sólido en escamas
Pérdidas por calentamiento (105 °C)	%	0.50 Máx
Cenizas	%	0.30 Máx
Índice de acidez	mg KOH/g	200-213
Índice de saponificación	mg KOH/g	201-214
Materia insaponificable	%	1.0 Máx
Número de yodo	cg I ₂ /g	1.0 Máx
Título	°C	54.0-61.0
Color Lovibond 5 1/4	%	0.4 - 0.5
	Amarillo	10.0 Máx
	Rojo	2.0 Máx

PRESENTACIÓN

	Unidad	Peso Neto kg/unidad	Altura de Almacenamiento (unidades)	Material
Sacos	1	25	30	Polipropileno

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

IDENTIFICACIÓN

Logotipo de empresa, razón social, nombre producto, No. Lote, código, símbolos de seguridad, peso neto y No. Servicio al Cliente, Certificado de Análisis

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Debe ser almacenado en un lugar seco, fresco y libre de olores extraños.

La información entregada en este documento se considera verdadera y precisa representando nuestro mejor conocimiento hasta la fecha. Sin embargo, no hacemos garantía, expresa o implícita con respecto a la interpretación de esta información al igual que no asumimos cargos sobre su uso. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular. En ningún instante Dersachem asumirá cargos por reclamos, pérdidas o daños especiales, indirectos, incidentales o consecuentes a terceros que resulten de la utilización de esta información aun cuando la empresa ya haya advertido sobre las posibilidades de estos daños.